

Tipo di prodotto **ATRIATHERMIKA Primer Termiko per esterni**

### Fissativo consolidante terpoliacrilico murale per esterno

Atriathermika Primer Termiko per esterni è un fondo consolidante prodotto tramite impianto di termopolimerizzazione a base di resine terpoliacriliche gel modificate con microsferi ceramizzate termoisolanti e speciali additivi in emulsione acquosa con ottimo potere penetrante, forte riduzione dell'assorbimento d'acqua, elevata protezione contro l'umidità, riduzione della formazione di sali solubili. Prodotto traspirante.

Il processo di produzione e le materie prime usate sono realizzate e testate secondo la garanzia **Wellness-Care Technology** di Atria.

Campi di impiego Primer Termiko per esterni si applica su superfici murali esterne già verniciate con vecchie pitture e rivestimenti (lamato, intonaco li vigni, graffiato, rullato) ben aderenti e senza fessurazioni.

Caratteristiche tecniche	Aspetto	Liquido
	Colore	Neutro o bianco semicoprente
	Densità secondo DIN 53217/2	1,02 ± 0,02
	Viscosità di fornitura 25°C	15 sec. Coppa Ford 4
	Residuo secco volumetrico	25% ± 1
	Resa teorica mq/lt	70-80 gr/mq
	Spessore tipico	25 micron
	Rapporto di miscelazione Base/Indurente)	Prodotto monocomponente
	Pot Life	Non applicabile
	Diluizione	Acqua
	Metodo applicativo	Pennello Diluiz. 1:1
		Rullo Diluiz. 1:1
		Spruzzo convenzionale Diluiz. 50%
		Spruzzo Airless Non idoneo
	Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 1 ora
		Secco al tatto 4 ore
		Secco in profondità 12 ore
	Sovrapplicazione Minima / Massima	6 ore minimo / nessuna limitazione
	Punto di infiammabilità	Ininfiammabile
	Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
	Confezioni standard	Lt. 5 – Lt. 15

Note: Non applicare il prodotto se vi è minaccia di pioggia, non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a 35°C oppure su superfici a diretto contatto con l'irraggiamento solare.

**Colorificio Atria S.r.l.**  
 C/da Camarro - Formeca  
 91028 Partanna (TP)  
 Tel. 0924/49500 - 0924/87610  
 Fax: 0924/921250  
 P. IVA 00013450812

E-mail: [info@atria.it](mailto:info@atria.it)  
 web site [www.atria.it](http://www.atria.it)

Norme di Applicazione **Preparazione delle superfici:**

- **Murali nuove:** ben pulite, esenti da polvere e tracce di unto. Eliminare le parti friabili distaccanti, livellare con rasante . assicurarsi che le superfici non siano umide, applicare una mano di Primer Termiko per esterno uniformemente evitando l'accumulo in superficie che potrebbe comportare un aspetto non uniforme delle finiture che si possono presentare chiazze di opacità differente.
- **Murali vecchie:** assicurarsi che la vecchia pittura o rivestimento sia ben aderente. Eliminare incrostazioni e parti friabili meccanicamente. Stuccare con rasante cementizio fine (CLS-5 o Inerplast additivato con cemento). Accertarsi che non ci sia umidità né efflorescenze. Applicare Primer Termiko per esterno con le stesso modalità delle superfici nuove.

Consigliato per Superfici esterne.

Sconsigliato per Immersione continua in acqua.

Fondi consigliati Atriathermika per Esterno, Atriathermika Guaina, Atriathermika Rivestimento.

Informazioni di sicurezza Il prodotto non è infiammabile. Per l'applicazione ed il trasporto è esente da etichettatura di sicurezza secondo la normativa CEE 88/379. non disperdere i residui e i contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

**Colorificio Atria S.r.l.**

C/da Camarro - Formeca  
91028 Partanna (TP)  
Tel. 0924/49500 - 0924/87610  
Fax: 0924/921250  
P. IVA 00013450812

E-mail: [info@atria.it](mailto:info@atria.it)  
web site [www.atria.it](http://www.atria.it)

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.